

Isolanti fissativi

ANGOR-SOL53

Primer consolidante per esterni

SCHEMA TECNICA

■ CARATTERISTICHE:

Ancorante fissativo a solvente.
Primer consolidante per esterni.

■ CAMPO DI IMPIEGO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente sverniciare completamente, lavare con acqua.

Pitture a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.

Superfici murali con muffe: spazzolare e pulire, disinfettare con appositi prodotti. Stuccare e lasciare asciugare perfettamente. Applicare una mano di ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE diluito eventualmente in funzione del tipo di supporto. Dopo 6/8 ore procedere

■ VANTAGGI

Pronto all'uso.

■ CONFEZIONI

Confezione in secchi di ferro da 5 lt e da 17 lt.

■ COLORI

Il prodotto si presenta con un colore neutro.

■ PULIZIA

L'attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

■ APPLICAZIONE

ANGOR-SOL53, grazie al suo elevato potere penetrante, viene utilizzato come isolante, fissativo e stabilizzante dei supporti murali, prima dei cicli di pitturazione con prodotti della linea acrilica, elastomerica e acril silossanica. E' applicabile su intonaci a base calce, calce/cemento, su superfici in gesso e cartongesso; è possibile impiegarlo anche su superfici in calcestruzzo, purché sufficientemente assorbenti. Ottimo come fissativo per applicazioni di guaine impermeabilizzanti sia ad acqua che a solvente e ripristino di vecchie guaine bituminose.

■ RESA

Con 1 lt di prodotto si ricoprono circa 10 m². La resa è sempre subordinata all'assorbimento del supporto.

■ SICUREZZA

Durante la manipolazione usare sempre i dispositivi di protezione individuale e attenersi a quanto riportato sulla scheda di sicurezza relativa al prodotto.

■ STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato nei contenitori originali perfettamente chiusi in ambienti ben areati, al riparo dalla luce solare e dal gelo, a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Tempo di immagazzinamento 12 mesi.



Isolanti fissativi

ANGOR-SOL53

Primer consolidante per esterni

■ AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C.

■ DATI FISICI / TECNICI

Natura del Legante	copolimero stiren-acrilico in soluzione
Solvente	miscela di idrocarburi alifatici
Massa volumica	UNI EN ISO 2811-1: $0,83 \pm 0,02$ kg/l.
Viscosità di confezionamento	UNI 8902: 500 ± 100 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.)	al tatto in 3 ore
Sovraverniciatura	dopo 6 ore

